



TITOLO E COMPOSIZIONE	Nm. 2/30.000 100% Lana Merino Extrafine	COUNT AND COMPOSITION	Nm. 2/30.000 100% Extrafine Merino Wool
IMPIEGO	Macchina Rettilinea fin. 12	APPLICATIONS	Flat Machines 12 – Cotton 21 gg
TINTURA	Colori melanges in tops Colori uniti in matassa	DYEING	Melanges colours on tops Solid colours on hanks
QUANTITÀ OTTIMALI	Colori Melanges Stock Service: il minimo ordinabile 1 KG per colore il minimo ordinabile per produzione è di 30 KG per colore Colori Melanges non disponibili in Stock Service: il minimo ordinabile per produzione è di 120 KG per colore Colori uniti: KG 13 – 30 – 60 – 120 – 240 – 480	KETTLE SIZES QUANTITIES	Melanges Colours Stock Service: The minimum quantity per order is 1 KGS each colour The minimum quantity for bulk order is 30 KGS each colour Melanges Colours not available in Stock Service: The minimum quantity for bulk order is 120 KGS each colour Solid colours: KG 13 – 30 – 60 – 120 – 240 – 480
FINISSAGGIO / LAVAGGIO	Lavaggio in acqua per 5' a 30° con ammorbidente pari 2gr/litro. Centrifugare ed asciugare in tumbler a 65 °C	WASHING / FINISHING	Washing in water for 5' at 30° with softener equal to 2gr/liter. Spin and dry in tumbler at 65 °C
ATTENZIONI PARTICOLARI	Nel bollino interno al cono è indicata la data di paraffinatura: in alcuni casi, trascorsi 20 giorni dalla suddetta è consigliabile effettuare una nuova paraffinatura. Tale operazione va effettuata in modo da ottenere rocche morbide.	SPECIAL INSTRUCTION	The date of waxing is indicated on the label inside the cone. We suggest to repeat this operation (which should be carried out very carefully so as to obtain soft cones) if more than 20 days have passed from the A.M. date.
VALORE MEDIO PILLING	2-3	PILLING MEDIUM	2-3
CONFEZIONE	Tipo di nodi: splicer Nodi per rocca: 2	CONFECTION	Types of knots: splicer Knots for cone: 2
SIMBOLI INTERNAZIONALI PER L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI: 		INTERNATIONAL SYMBOLS FOR LABELLING OF TEXTILE PRODUCTS: 	
PER CAPI RIGATI LAVARE A SECCO I nostri filati e l'intero ciclo produttivo sono conformi alla direttiva CEE n° 880/92		DRY-CLEAN FOR STRIPED GARMENTS Our yarns and the entire production cycle comply with the EEC directive n° 880/92	
SOLIDITÀ COLORI	Rispondenti alle norme Woolmark. Per uso in rigato con colori contrastanti richiedere solidità specifica per rigature	COLOUR FASTENSS	Woolmark standards. In case of striped knitwear with strong and contrasting colours a specific dyeing fastness must be required.
REQUISITI / REQUIREMENTS	SCARICO / STAINING	DEGRADO / COLOR CHANGE	
pH	4,0 - 8,5		
Solidità del colore all'acqua Colour fastness to water	≥3	≥3	
Solidità del colore al sudore acidobasico Colour fastness to acid-boliasic sweat	≥3	≥3	
Solidità del colore allo sfregamento secco Colour fastness dry rubbing	≥3	≥3	
Importante: rispondenti alle norme Woolmark. Per uso rigato colori contrastati richiedere solidità specifica alla rigatura e si procederà con tintura con coloranti reattivi che comportano problematiche di untezza e ripetibilità del colore.		Important: Woolmark standards. In case of striped knitwear with strong and contrasting colours a specific dyeing fastness must be required and we are proceeding with a reactive dyestuff dyeing going to create uneven and repeatable color issue.	