



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| TITOLO E<br>COMPOSIZIONE   | Nm. 4.500<br>100% Cashmere  | COUNT AND<br>COMPOSITION   | Nm. 4.500<br>100% Cashmere   |
| IMPIEGO  | Macchina Rettilinea fin. 5  | APPLICATIONS   | Flat Machines 5  |
| TINTURA  | Colori melanges in tops<br>Colori uniti in matassa  | DYEING   | Melanges colours on tops<br>Solid colours on hanks   |
| QUANTITÀ<br>OTTIMALI   | Colori uniti: KG 6-12-18-24-36-48-60-72-110   | KETTLE SIZES<br>QUANTITIES   | Solid colours: KG 6-12-18-24-36-48-60-72-110   |
| FINISSAGGIO /<br>LAVAGGIO  | <b>Importante:</b><br>Lavaggio in acqua per 2' a 40° con sapone follante pari 2gr/ litro.<br>Lavaggio in acqua per 5' a 30° con ammorbidente pari 2gr/ litro.<br><br>Centrifugare ed asciugare in tumbler a 65 °C                         | WASHING /<br>FINISHING   | <b>Important:</b><br>Washing in water for 2 at 40 ° with miling soap equals to 2gr/liter.<br>Washing in water for 5' at 30 ° with softener equal to 2gr /liter.<br><br>Spin and dry in tumbler at 65 ° C                       |
| ATTENZIONI<br>PARTICOLARI  | Nel bollino interno al cono è indicata la data di paraffinatura: in alcuni casi, trascorsi 20 giorni dalla suddetta è consigliabile effettuare una nuova paraffinatura. Tale operazione va effettuata in modo da ottenere rocche morbide. | SPECIAL<br>INSTRUCTION   | The date of waxing is indicated on the label inside the cone. We suggest to repeat this operation (which should be carried out very carefully so as to obtain soft cones) if more than 20 days have passed from the A.M. date. |
| VALORE MEDIO<br>PILLING  | 3   | PILLING<br>MEDIUM  | 3  |
| CONFEZIONE   | Tipo di nodi: splicer<br>Nodi per rocca: 4  | CONFECTION   | Types of knots: splicer<br>Knots for cone: 4   |
| SIMBOLI INTERNAZIONALI PER L'ETICHETTATURA<br>DEI PRODOTTI TESSILI:  |   | INTERNATIONAL SYMBOLS FOR LABELLING OF TEXTILE PRODUCTS:   |  |
|    |   |    |  |
| PER CAPI RIGATI LAVARE A SECCO I nostri filati e l'intero ciclo produttivo sono conformi alla direttiva CEE n° 880/92  |   | DRY-CLEAN FOR STRIPED GARMENTS Our yarns and the entire production cycle comply with the EEC directive n° 880/92   |  |
| SOLIDITÀ<br>COLORI   | Rispondenti alle norme Woolmark. Per uso in rigato con colori contrastanti richiedere solidità specifica per rigature   | COLOUR<br>FASTENSS   | Woolmark standards. In case of striped knitwear with strong and contrasting colours a specific dyeing fastness must be required.   |
| REQUISITI / REQUIREMENTS   | SCARICO / STAINING  | DEGRADO / COLOR CHANGE   |  |
| pH   | 4,0 - 8,5   |  |  |
| Solidità del colore all'acqua<br>Colour fastness to water  | ≥3  | ≥3   |  |
| Solidità del colore al sudore acidobasico<br>Colour fastness to acid-boliasic sweat  | ≥3  | ≥3   |  |
| Solidità del colore allo sfregamento secco<br>Colour fastness dry rubbing  | ≥3  | ≥3   |  |
| <b>Importante:</b> rispondenti alle norme Woolmark. Per uso rigato colori contrastati richiedere solidità specifica alla rigatura e si procederà con tintura con coloranti reattivi che comportano problematiche di untezza e ripetibilità del colore. |   | <b>Important:</b> Woolmark standards. In case of striped knitwear with strong and contrasting colours a specific dyeing fastness must be required and we are proceeding with a reactive dyestuff dyeing going to create uneven and repeatable color issue. |  |